



## swissporPIR Premium Plus

Il materiale isolante ad elevate prestazioni swissporPIR Premium supera ancora il record storico raggiungendo un valore  $\lambda_D$  senza precedenti, di soli 0,018 W/(m·K).

## Campo d'impiego

- Costruzioni nuove e riattazioni
- Isolamento termico di tetti piani e spioventi (tetto caldo)
- Isolamento termico di pavimenti sotto i sottofondi flottanti o gli strati di fondazione



## Valori tecnici

Prodotto	swiss	swissporPIR Premium Plus				
Caratteristiche	ed unit	Simboli, denominazioni ed unità secondo SN EN 13165 / SIA 279.165				
Massa volumica 1)	$\rho_a$		kg/m <sup>3</sup>	1602	~30	
Valore nominale conduttività termica <sup>2)</sup>	λD		W/(m·K)	279	0.018	
Capacità termica specifica	С		Wh/(kg·K)		0.39	
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	MU		12086	~stagno	
Reazione al fuoco Classificazione secondo la norma EN				13501-1	E	
Gruppo di reazione al fuoco				AICAA	RF3 (cr)	
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ <sub>10</sub>	CS(10)	kPa <sup>3)</sup>	826	≥ 120	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2%)	$\sigma_{\!c}$	CC(i <sub>1</sub> /i <sub>2</sub> /50)	kPa <sup>3)</sup>	1606	25	
Msurazione / Impiego nei sottofondi			Categoria	251	A, B, C, D	
Temperatura massima di applicazione			°C	14706	90	
Contenuto delle celle					Pentano	
Spessori disponibili			mm		20 - 180	
Materiale	Poliure	Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio su entrambi i lati				

- 1. La densità è secondo le Norme SN EN 13165 / SIA 279.165 senza diminuizione dei valori.
- 2. Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch.
- 3.  $100 \text{ kPa} = 100 \text{ kN/m}^2 = 0.1 \text{ N/mm}^2$

Awertenza: i presenti dati si basano sulle attuali conoscenze tecniche. Event. modifiche sono sempre possibili.



swisspor AG Bahnhofstrasse 50 CH-6312 Steinhausen info@swisspor.com Tel. +41 56 678 98 98 **Commerciale** Tel. +41 56 678 98 98 Fax +41 56 678 98 99 **Supporto tecnico** Tel. +41 56 678 98 00 Fax +41 56 678 98 01