

ROC Cappotto

Descrizione del prodotto

Pannelli compattati da intonacare per sistemi VAWD/WDVS rivestiti su ambo i lati.

Caratteristiche del prodotto

- ✓ Buon isolamento termico
- ✓ Buon isolamento acustico
- ✓ Punto di fusione > 1000 °C

Applicazioni

Funzione e applicazione

- ✓ Isolamento della parete esterna intonacata WDVS/VAWD secondo le specifiche del fornitore di sistema.


Componente e utilizzo

Parete esterna intonacata:

- ✓ Rivestimento intonacato (VAWD)
- ✓ Rivestimento con materiale rigido

Nessuna raccomandazione

- ✗ Isolamento dello zoccolo



Formato	1200 x 400 mm
Spessore	20 - 300 mm

Valori tecnici

Caratteristica	Simbolo	Norma	Unità	Valore
Valore nominale conduttività termica	λ_D	SIA 279	W/(m·K)	20-50 mm 0.035 60-300 mm 0.034
Capacità termica specifica	c		Wh/(kg·K)	0.29
Reazione al fuoco		EN 13501-1		A1
Gruppo di reazione al fuoco		AICAA		RF1
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	σ_{10}	EN 826	kPa	20-50 mm ≥ 15 60-300 mm ≥ 20
Resistenza alla trazione perpendicolare al piano della lastra	σ_{mt}	EN 1607	kPa	20-50 mm ≥ 5 60-300 mm ≥ 7.5
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	μ	EN 12086		~ 1
Densità			kg/m ³	20-50 mm ~ 125 60-200 mm ~ 80 210-300 mm ~ 102
Punto di rammollimento		4102-17	°C	> 1000

Avvertenze

Note di vendita e consulenza I sistemi per l'isolamento della parete esterna intonacata con pannelli per facciata swisspor sono consigliati e venduti tramite i fornitori di sistema.

Note Queste informazioni si basano sullo stato attuale della tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche.