


Blocco Y-PRO sp.5-15 cm e THERMO 500 sp. 20cm

Tavelle e blocchi per fodere sottili (cucine in muratura, bagni, ecc.), tramezzi, divisori, contropareti e pareti resistenti al fuoco.

Prodotto marchiato CE in conformità alla norma armonizzata UNI EN 771-4, elemento di Gruppo 1 secondo EN 1996-1-1.



Rev. 7



DIMENSIONI									
Dimensioni	Lunghezza	mm	624						EN 772-16
	Altezza		249						
Stabilimento di POE (l)	Larghezza		50	80	100	120	150	200	
Categoria di tolleranza TLMB		mm	Lung. ± 1,5		Alt. ± 1,0		Larg. ± 1,5		EN 771-4
Configurazione blocco	Liscio		X	X	X				-
	Maschiato			X	X	X	X	X	
Peso blocco a secco		kg	3,9	6,3	7,8	9,4	11,7	15,6	
Consumo malta collante FIX N202	kg/m ²	L	1,1	1,8	2,2	-	-	-	
		M	-	1,2	1,5	1,8	2,3	3,0	
Consumo malta ancorante FIX B202 sp. 2cm		kg/m	1,7	2,8	3,4	4,1	5,1	6,8	



CARATTERISTICHE TERMO-IGROMETRICHE ¹⁾									
Massa volumica lorda a secco	kg/m ³	500						EN 771-4	
Calore specifico	kJ/(kg K)	1,0						EN 1745	
Fattore di resistenza al vapore acqueo	-	da 5 a 10						EN 1745 Prosp. A.10	
Permeabilità al vapore acqueo	kg/(m s Pa)	32*10 ⁻¹²						-	
Conduttività termica a secco λ _{10dry}	W/(m K)	≤ 0,120						EN 1745 Prosp. A.10	
Trasmittanza termica U	W/(m ² K)	1,70	1,20	1,00	0,85	0,70	0,54	EN ISO 6946	



ACUSTICA									
Potere fonoisolante ²⁾	dB	34	37	39	41	43	46	UNI 11175:2024	
Massa superficiale parete intonacata ²⁾	kg/m ²	55	71	81	91	107	133	-	



FUOCO									
Reazione al fuoco	-	Euroclasse A1						EN 13501-1 DM 10.3.2005	
Resistenza al fuoco	-	-	EI 120	EI 180	EI 240	EI 240 REI 120	Fascicolo tecnico 01-2019 Metodo tabellare DM 3.8.2015		

1) per garantire le proprietà termo-igrometriche il materiale deve essere protetto dalla pioggia e dal gelo fino alla posa dell'intonaco.

2) calcolato considerando 1 cm di intonaco di fondo Ytong, densità 1450kg/m³, sulla faccia esterna e 1cm sulla faccia interna. Valore calcolato secondo la legge della massa $R_w=26,1 \log M-8,4$ (dB) per pareti di massa superficiale maggiore o uguale a 150 kg/m² e $R_w=32,6 \log M-22,5$ (dB) per pareti di massa superficiale minore di 150 kg/m².

Blocco Y-PRO sp.5-15 cm e THERMO 500 sp. 20cm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DI SOSTENIBILITÀ

Spessore	mm	50	80	100	120	150	200	-
Contenuto minimo di recuperato ai sensi del D.M. 23/06/2022 - CAM 2022	%	17						Certificato RRS-16493
GWP - Potenziale di riscaldamento globale - Stadio A1-A3 ³⁾	kg eq. CO ₂ /m ²	9,21	1,47 E+01	1,84 E+01	2,21 E+01	2,76 E+01	3,68 E+01	EPD-XEL-20220257-IBA2-IT
ODP - Potenziale di riduzione dell'ozono stratosferico Stadio A1-A3 ³⁾	kg eq. CFC11 /m ²	2,98 E-14	4,76 E-14	5,96 E-14	7,15 E-14	8,93 E-14	1,19 E-13	
AP - Potenziale di acidificazione del suolo e dell'acqua Stadio A1-A3 ³⁾	mol H+ eq. /m ²	1,20 E-02	1,92 E-02	2,40 E-02	2,88 E-02	3,60 E-02	4,80 E-02	
Codice rifiuti	-	170101 - INERTE						Catalogo Europeo Rifiuti

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipologia giunto verticale	Tipo b) non riempito di malta		EC8 - § 9.2.4(1)
Peso specifico nominale G	500 kg/m ³		DOP (da prova)
Peso specifico di calcolo Gk	600 kg/m ³		Raccomandazione tecnica
Resistenza media a compressione del blocco fb	3,90 N/mm ²		DOP (da prova)
Resistenza caratteristica a compressione della muratura fk	2,54 N/mm ²		EC6 - § 5.7.1.4
Resistenza all'aderenza caratteristica a flessione f _{xk1}	0,15 N/mm ²		EC6 - § 5.7.4
Resistenza all'aderenza caratteristica a flessione f _{xk2}	0,30 N/mm ²		EC6 - § 5.7.4
Resistenza caratteristica a taglio della muratura f _{vk}	f _{vko} + 0,4σ _d		EC6 - § 5.7.2.1
Resistenza caratteristica iniziale a taglio della muratura f _{vko}	0,30 N/mm ²		EC6 - § 5.7.2.2
Modulo di elasticità normale della muratura E	2540 N/mm ²		EC6 - § 5.8.2
Modulo di elasticità tangenziale della muratura G= 0.4 E	1016 N/mm ²		EC6 - § 5.8.3
Coefficiente di espansione termica α	Da 7 a 9·10 ⁻⁶ K ⁻¹		EC6 - § 5.8.4
Coefficiente di deformazione viscosa finale φ [∞]	Da 0.5 a 1.5		EC6 - § 5.8.4
Deformazione finale dovuta alla dilatazione o ritiro per umidità	Da -0.4 a +0.2 mm/m		EC6 - § 5.8.4

DATI LOGISTICI

Spessore	mm	50	80	100	120	150	200	-
Blocchi per pallet	n.	144	90	72	60	48	36	-
Altezza pallet	cm	130						-
Superficie blocchi per pallet	m ²	22,5	14,1	11,3	9,4	7,5	5,6	-
Volume blocchi per pallet	m ³	1,125						-
Peso pallet	kg	785						-

3) valore valido per la produzione di Pontenure (POE). Per ulteriori indicatori fare riferimento all'EPD completo.